

BISON® PU MAX ADHESIVE

Adeziv poliuretanic rezistent la contactul cu apa



- rezistent la apa (de mare)
- expansiune limitata
- rezistenta la contactul cu apa
- fara solventi
- poate fi vopsit
- poate fi slefuit

UTILIZARE

Conditii de lucru: A se utiliza doar daca temperatura camerei, adezivului si a metrialelor ce urmeaza a fi lipite nu este mai mica de +5°C. Umiditatea relativa a aerului este cuprinsa intre 10% si 18% (maxim 25%).

Siguranta in utilizare: Este recomandata folosirea manusilor de cauciuc pentru protectie.

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele ce urmeaza a fi lipite trebuie să fie curate și lipsite de praf și grăsime si sa se imbine perfect. Slefuiti usor suprafețele neporoase Umeziti partea pe care nu se aplica adeziv cu o carpa umeda.

Tratament preliminar: Suprafețele trebuie să fie curate și lipsite de praf și grăsime si sa se imbine perfect. Pentru a asigura o aderenta optima, diferenta dintre suprafete nu trebuie sa depaseasca 0,1 mm. Degresati in prealabil cu Thinner pentru Bison Kit sau diluant.

Instrumente necesare: Spaclu cu dinti fini pentru adeziv (1mm) sau o pensula, o clema sau o presa.

APLICARE

Consum specific: 5-6m²/kg.

Instrucțiuni de utilizare: Se aplica o pelicula de adeziv pe una din suprafete, cu ajutorul unui spaclu cu dinti fini (1mm) pentru adezivi sau cu o pensula. Lipiti partile in timp de 30 minute de la aplicare si presati sau prindeti cu o clema timp de minim 4 ore.

Presiunea exercitata (la +20°C): 4 ore

Faza deschisa: 30 minute

Pete: Indepartati imediat petele proaspete cu Thinner pentru Bison Kit. Adezivul intarit se indeparteaza doar pe cale mecanic.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv pentru lemn rezistent la contactul cu apa, pe baza de poliuretanic ranforsat cu fibre. Faza deschisa mare (1 ora) si capacitate limitata de umplere. In conformitate cu standardul NEN-EN 204:D4. Rezistent la umiditatea salina.

DOMENIU DE UTILIZARE

Ideal pentru lipiri rezistente la apa (D4), pentru aproape toate tipurile de suprafete din lemn aflate in contact permanent cu apa (D4). Este recomandat pentru diverse constructii nedemontabile din lemn cu diferite tipuri de imbinari cum ar fii "imbinari tip degete", "coada de randunica", "imbinari ingropate si cepuri ascunse", "dibluri si articulatii prelungite".

Potrivit pentru aplicații de interior și exterior, aplicatii la barci, lambriu pentru fatada. De asemenea, pentru conexiuni mai puțin plane (de exemplu, lemn taiat neslefuit). Nu este recomandat pentru conexiunile supuse la o tensiune/încărcare permanenta mare. Pentru aceste conexiuni, utilizati Bison Wood Construction Adhesive 2K.

PROPRIETATI

- transparent/alb
- puternic prin actiunea fibrelor
- faza deschisa: 1 ora
- lichid

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Atentie: A se pastra in recipient bine inchis si in spatii uscate cu temperatura cuprinsa intre +10°C si +20°C.

TIMP DE USCARE

Timp prelucrare: aprox 2 ore

Uscare completa: aproximativ 24 ore la +20°C

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE

Temperatura de rezistenta: -20°C pana la +125°C

Rezistenta la chimicale: buna

Capacitatea de a fi vopsit: buna

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: polimeri poliuretanic

Vascozitate: tixotrop

Densitate: aproximativ 1,12 g/cm³

Continut solid: aproximativ 100%

TERMEN DE VALABILITATE

18 de luni de la data fabricatiei. Dupa deschiderea ambalajului, termenul de valabilitate este limitat.

A se pastra in spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet, la temperaturi cuprinse intre +10°C si +20°C.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro